



## Lina stalowa ROPETEX S33 Stal nierdzewna 6x19M-WSC

### Informacja o produkcie

**ROPETEX**



Lina stalowa ROPETEX S33 ze stali nierdzewnej jest dobrym wyborem do podstawowych zastosowań w podnoszeniu w środowiskach kwasowych, gdzie ważna jest odporność na korozję. ROPETEX S33 jest wyposażony w rdzeń z drutu (WSC), który nadaje linie dobrą wytrzymałość i rozsądną równowagę między odpornością na zmęczenie i zużycie. ROPETEX S33 może być używany w zastosowaniach, gdzie lina przebiega przez zblocha lub jest nawijana na bęben.

**Konstrukcja liny:** 6x19M-WSC

**Materiał:** AISI316 / EN 1.4401

**Znakowanie:** zgodnie z normą

**Zakres temperatur:** -40°C up to +200°C

**standard:** EN 12385-4

*except material*

**Wsp. wypełnienia:** 0,53

General use



Winch rope



Stay rope



Agriculture and  
livestock



Slings



Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm <sup>2</sup>	Przekrój metaliczny mm <sup>2</sup>	Min. siła zrywająca kN	Powierzchnia	Układanie liny	Waga kg/100m
108100204620038	2	1 570	1,67	2,27	Nierdzewne	sZ	1,52
108100304620038	3	1 570	3,76	5,12	Nierdzewne	sZ	3,43
108100404620038	4	1 570	6,69	9,09	Nierdzewne	sZ	6,1
108100504620038	5	1 570	10,5	14,2	Nierdzewne	sZ	9,53
108100604620038	6	1 570	15	20,5	Nierdzewne	sZ	13,7
108100704620038	7	1 570	20,5	27,8	Nierdzewne	sZ	18,7
108100804620038	8	1 570	26,8	36,4	Nierdzewne	sZ	24,4
108101004620038	10	1 570	41,8	56,8	Nierdzewne	sZ	38,1
108101204620038	12	1 570	60,2	81,8	Nierdzewne	sZ	54,9
108101404620038	14	1 570	81,9	111	Nierdzewne	sZ	74,7
108101604620038	16	1 570	107	145	Nierdzewne	sZ	97,5